

## PUUTAITEOVI DORIS FP-1 00

### Yleistä

Ovien lakka- ja maalipinnat ovat hyvin kulutusta sekä normaalia likaa kestäviä. Oven osien pinnat kestävät normaaleja kotitauksissa syntyviä ja käytettyjä aineita, kuten normaalit ravintoaineet. Pintojen pitkäaikaista altistamista ulkoisille aineille tulee välttää ja oveen tulleet liat yms. on pyyhittävä mieluiten heti tuoreeltaan pois.

### Puhdistus

Nihkeä kangas, jossa on miedosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Huomaa, että pyyhkimisessä ei saa käyttää hiovaa kangasmateriaali, kuten mikrokuituliinoja, kuten ei myöskään hankausaineita sisältäviä pesuaineita. Laminaattipintaiset ovet kestävät lievää hankausta. Liiallista vedenkäyttöä on vältettävä.

### Käyttökohteet

Ovet ovat tarkoitettu jakamaan, eristämään ja sulkemaan tiloja. Ovia voidaan käyttää julkisissa tiloissa, yritysten erilaisissa huonetiloissa ja kotitalouksissa. Ovia ei ole tarkoitettu esim. murtosuojiksi. Ovia ei saa asentaa kosteisiin tiloihin, sillä kosteus tunkeutuu runkomateriaalin ja pinnan väliin ja aiheuttaa vaurioita.

### Huolto

Taiteovien osat eivät varsinaisesti vaadi huoltoa.

### Mekanismi

Taiteovi on aina yläkantoinen. Yläkisko on muotoon puristettua alumiinia. Pyörästöt ovat kuulalaakeroituja. Pyörästöjen kehä on pinnoitettu nylonilla. Pyörästö on joka toisessa paneelissa.

### Runko

Paneelit: vahvuus 9 mm E –luokan 3 –kerrosplastulevy. Paneelien leveys 91 mm. Paneelit ovat toisiinsa kytkettyjä teräsjousilla. Teräsjouset kiinnittyvät paneelien välissä oleviin saumalistoihin. Saumalistat: Oksattomasta sormijatketusta männystä muotoon jyrstetty.

### Pinta

Maalipintaiset: Maalipohjakalvo kuumapuristettu paneelin pintaan Rakoll Isaret E 1 hartsiliimalla ja pinnassa 2-komponentti ruiskumaalaus.

Puuviilupintaiset: Leikatun tai sorvatun viulun paksuus 0,7 mm. Viilut leikataan suoraksi ja yhdistetään lankasaumalla toisiinsa. Lastulevy liimoitetaan Rakoll Isaret E 1 hartsiliimalla ja viilu asetetaan molemmin puolin. Viilut kuumapuristetaan lastulevyn pintaan. Levyaihio sahataan ja hiotaan mittoihin ennen lakkausta. Valmis komponentti lakataan. Paneeliensärmissä reunalistoitus. Laminaattipintaiset: Korkeapainelaminaatin paksuus 0,96 mm. Lastulevy liimoitetaan Kestorit 370 ureahartsiliimalla ja laminaatti asetetaan molemmin puolin. Laminaatit kuumapuristetaan lastulevyn pintaan molemmin puolin. Levyaihio sahataan paneelin mittoihin. Paneeliensärmissä reunalistoitus.

### Salpa

Ovet joissa käytetään puisia saumalistoja, on vetimeen integroitu painikesalpa.

### Takuu

Toimivuustakuu 5 (viisi) vuotta lähetyspäivämäärästä, joka kattaa normaalin käytön. Takuu koskee liukukiskoa, laakeripyörästöä, jousia, saranoita ja lukitusta. Takuu ei koske asennusvirheitä tai niiden seurauksia eikä oven väärästä käsittelystä aiheutuneita vaurioita.

### Kierrättäminen

Tuotteen paneelit voi hävittää polttojakeena ja metalliosat normaaleina metallijätteinä. Pakkauksen osalta FP-Tuotteet Oy on rekisteröitynyt pakkausalan ympäristörepositoriin (PYR). Pakkauksen voi hävittää pahvikeräyksen kautta.